THE CREATIVE BEST IN
COMMERCIAL FLOORING

NL - 5708 JV HELMOND,
Vlamovenweg 24
Tel.: +31 492 798002
Fax: +31 492 798003
E-mail: info@tajima-europe.com

Contract-SL

Product data EN ISO 10582

	Standaard	Technische data
Totaaldikte	EN ISO 24346	5 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,7 mm
Gewicht	ISO 23997	8 kg / m²
Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 24342	Type 1
Afmeting	EN ISO 24342	1.000 x 200 mm(1) 500 x 500 mm(2)
Classificatie		
Europese classificatie	EN ISO 10874	Klasse 34-43
Brandklasse	EN-13501	B_{fl}-S1
Statische elektriciteit	EN-1815	< 2 kV
Slipvastheid	DIN 51130	R10
Technische gegevens		
Geluidsreductie	EN-ISO-717-2	ΔLw = 12 dB
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Vloerverwarming		Geschikt
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Geschikt
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	Zeer goed
Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Kleurvastheid	EN ISO 105 – B02	≥ 6
Coating		PU
Verpakkingseenheden		
10 planken(1) 2,00 m² / doos 10 tegels(2) 2,50 m² / doos	50 dozen / pallet 40 dozen / pallet	100,00 m² / pallet 100,00 m² / pallet
CE Mark		
CE	EN-14041