



Notice de nettoyage et d'entretien CC Dr. Schutz



pour les grandes surfaces

Tajima

Revêtements : Ambiente, Contract-Silent, Contract-SL, Contract Lock

1. Mesures préventives

La mise en place d'écluses avant l'accès aux entrées et aux zones propres dans les halls d'entrée permet d'éviter une grande partie des salissures courantes.

2. Nettoyage après la pose

Avant de pouvoir être utilisé, le revêtement de sol qui vient d'être posé doit être soumis à un nettoyage après la pose afin d'éliminer tous les résidus de production et les salissures résultant de la pose. Pour ce faire, utiliser le nettoyant *CC Nettoyant actif* ou *CC Décapant R* dilué dans de l'eau dans la proportion de 1 : 5 à 1 : 10 volumes. La concentration est à réduire en conséquence lorsque les salissures résultant de la pose sont moins importantes. Pour les surfaces importantes, il est préconisé d'utiliser la machine monodisque *CC SRP1* avec brosse ou disque feutrine vert. Aspirer l'eau sale en utilisant dans la mesure du possible un injecteur-extracteur *CC 2000* avec adaptateur pour sols durs ou le *CC Machine de nettoyage pour sols durs* et rincer le sol à l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus aucun reste de produit de nettoyage.

3. Premier entretien

Immédiatement après tout nettoyage après la pose ou nettoyage de fond, le sol doit être soumis à un premier entretien avant de pouvoir marcher dessus. Le premier entretien protège le revêtement contre les salissures et les sollicitations mécaniques et facilite le nettoyage régulier.

3.1 Constituer la pellicule d'entretien avec *CC Vitridur autolustrant* (poli brillant) ou *CC Vitridur satiné* (mat satiné). Appliquer uniformément deux couches fines du produit respectif non dilué en utilisant le *CC Balai douceur d'entretien* avec garniture serpillière ou le *CC Quickstep* et appliquer la pellicule en croisant les passages du balai. Pour les secteurs fortement sollicités (grands magasins, centres commerciaux etc.), il est recommandé d'appliquer trois couches de *CC Vitrification extra-dur* pour constituer la pellicule d'entretien. Laisser sécher chaque couche jusqu'à ce qu'on puisse marcher dessus avant d'appliquer la suivante. Laisser la dernière couche sécher pendant la nuit avant de permettre de circuler sur le sol.

3.2 Pour les grandes surfaces spéciales où il est travaillé avec des solvants (certaines services d'hôpitaux, salles de soins dans les cabinets médicaux etc.) ou encore dans les zones humides, un premier entretien avec dispersions polymères est à proscrire. Dans ce cas, le revêtement est traité après le nettoyage après la pose ou le nettoyage de fond avec le produit *Nettoyant de sol R 1000* ou *Nettoyant spécial R 1000*. Observer à ce sujet nos

fiches techniques spéciales ou consulter nos conseillers en matière de technique d'application.

4. Nettoyage et entretien réguliers

4.1 Dépoussiérage :

Éliminer la poussière et les salissures non adhérentes en lavant le sol avec un balai à franges bien essoré ou une serpillière en étoffe nappée imprégnée.

4.2 Nettoyage manuel ou nettoyage machine par voie humide :

Pour éliminer les salissures qui collent au revêtement, laver le sol à la main ou passer une machine de nettoyage (p. ex. *CC Machine de nettoyage pour sols durs*) en utilisant le *Nettoyant de sol R 1000* ou *Nettoyant de sol R 1000spezial* dilués dans la proportion de 1 à 200 volumes. Traiter les surfaces qui doivent être régulièrement soumises à un traitement de désinfection avec le produit *CC Nettoyant désinfectant*. Pour donner une brillance au sol, le revêtement peut être lavé avec le produit *CC Brillant de sol 2000* dilué dans de l'eau dans la proportion de 1 à 200 volumes.

4.3 Assainissement et reconstitution de la pellicule d'entretien

L'assainissement et la reconstitution de la pellicule d'entretien doivent être effectués régulièrement pour maintenir la résistance et la protection du sol et prolonger les intervalles entre les nettoyages de fond. Pour ce faire, traiter régulièrement la pellicule d'entretien existante (p. ex. 1 fois par semaine après le nettoyage) au moyen d'une machine monodisque et d'un disque feutrine à lustrer. Reconstituer (par le procédé d'assainissement à sec, p. ex) selon le besoin, les parties de la pellicule d'entretien qui sont dégradées ou usées (dans les couloirs de circulation, p. ex.). Cette mesure de conservation permet non seulement d'égaliser la pellicule d'entretien mais aussi d'en augmenter la résistance ce qui est très important pour les grandes surfaces fortement fréquentées.

5. Nettoyage intermédiaire

Lorsqu'il n'est plus possible de venir à bout des salissures qui collent au sol bien que la pellicule d'entretien constituée par l'application de *CC Vitridur autolustrant*, *CC Vitridur satiné* ou *CC Vitrification extra-dur* soit encore intacte, il est préconisé de procéder à un entretien intermédiaire avec *CC Nettoyant actif* qui sera dilué dans de l'eau en fonction de l'intensité d'encrassement (p. ex. 1 volume de produit pour 50 à 100 volumes d'eau). Utiliser un balai-brosse ou une machine de nettoyage (p. ex. *CC Machine de nettoyage pour sols durs*) pour effectuer le nettoyage. Cette opération ne provoque pas de dissolution de la couche d'entretien.

6. Nettoyage de fond

Lorsqu'une grande partie de la pellicule d'entretien est usée ou détruite, il est nécessaire de procéder à intervalles réguliers à un nettoyage de fond du revêtement de sol. Pour les grandes surfaces par exemple, ce nettoyage peut s'avérer nécessaire tous les 6 à 12 mois en fonction du taux de sollicitation et du type de nettoyage d'entretien. Ce nettoyage de fond permet d'éliminer entièrement les anciennes couches d'entretien, les salissures récalcitrantes et autres résidus qui affectent l'aspect de la surface. Pour ce faire, étaler le nettoyant *CC Décapant R* concentré ou *CC Décapant suractif* dilué dans de l'eau dans la proportion de 1 à 5 volumes. Laisser agir pendant 15 à 20 minutes et broser le sol à fond ensuite à l'aide de la machine monodisque *CC SRP1* équipée du disque feutrine vert. Après aspiration complète de l'eau sale à l'aide du *CC Injecteur-extracteur 2000* avec adaptateur pour sols durs, rincer le revêtement à l'eau claire et chaude si possible pour le neutraliser jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus aucun reste de saletés et de produit de nettoyage (l'eau de rinçage ne mousse plus !). Reconstituer la pellicule d'entretien ensuite (comme décrit au paragraphe 3).

7. Elimination des taches et des marques de talons de caoutchouc

Enlever les taches et les marques de talons de caoutchouc récalcitrantes avec un chiffon ou un disque feutrine anti-rayures en utilisant le détachant universel *CC Détachant universel Elatex*. Le produit risquant de dissoudre la pellicule d'entretien, il faut éviter de le laisser agir trop longtemps. Le cas échéant, nettoyer ensuite l'endroit qui a été traité en procédant par diffusion ou en passant un chiffon imbibé du produit de premier entretien.

Cette notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée en commun accord avec les grands fabricants de revêtements de sol. La qualité, le taux de tolérance écologique et les domaines d'application des produits d'entretien et de nettoyage cités ont été confirmés par des expertises d'instituts de contrôle indépendants. Le respect de cette notice garantit que votre revêtement de sol conservera longtemps sa valeur et sa beauté.

En transmettant ces instructions de nettoyage et d'entretien à son client, le poseur qui pose un nouveau revêtement de sol satisfait aux exigences de la norme DIN 18 365.

Veillez vous adresser à notre service conseil CC qui vous aidera volontiers pour toute question que vous pourriez avoir au sujet du nettoyage et de l'entretien adéquats de revêtements de sol élastiques ou si vous désirez une notice de nettoyage pour les revêtements de sol textiles.



CC-Dr. Schutz GmbH

Boîte postale 20 03 33
D-53133 Bonn
Tél. + 49 / 228 95352-25
Fax + 49 / 228 95352-29

CC-01.99